



Pokyny pre údržbu a opravy plôch s krytom z drveného prírodného kameniva stabilizovaným spojivom Stabilizer.

Táto informácia sa týka chodníkov a ciest, parkovísk a prístupových komunikácií, prístreškov pre automobily, trás pre cyklistov, športovísk a okruhov, detských ihrísk, atď'.

Údržba

1. Odstráňte cudzie telesá a organické látky pomocou ventilátora, alebo v prípade potreby ručne hrablami.
2. Mesto Zürich čistí stabilizované povrchy pomocou kosačky s kolektorom s výškou nastavenou na 10 cm.
3. Počas prvého roka užívania sa uvoľnené zrná objavujú na povrchu ako výsledok zvetrávania. Takto uvoľnená vrstva môže byť medzi 1 mm až 7 mm v závislosti na veľkosti zrn kameniva. Ak je uvoľnená vrstva príliš silná - napríklad viac ako 7 mm – rozprestrite voľný sypký materiál rovnomerne po celej ploche.
Plochu pokropte dôkladne vodou do hĺbky 25 mm.
Povrch zhutnite s 500 kg valcom pri vlhkej hutnenej vrstve.
Tento proces môže byť opakovaný, tak často, ako často budete chcieť.
4. Menšie opravy sa môžu jednoducho a ľahko vykonať rozptýlením jemného materiálu na poškodenej oblasti, poliatím vodou a zhutnením ručným zhutňovačom.

Opravy

1. Odstráňte celú stabilizovanú vrstvu z oblasti ktorú treba opraviť.
Susedné plochy je potrebné čisto oddeliť rezom.
Ak je potrebné, vyrovnajte a zhutnite aj podklad.
Navlhčite ohraničujúce styčné hrany a podklad.
2. Zmiešajte spojivo Stabilizer dôkladne s pôvodným a novým pieskom podľa pokynov, 6kg – 8kg na tonu piesku alebo štrkopiesku. Na miešanie sa používajú miešачky betónu alebo malty.
Pridajte vodu (opatrne a pomaly) a namiešajte homogennú zmes pre vrchnú vrstvu: množstvo vody približne 100 l - 140 l / t, alebo 150 l do 200 l na m3 drveného štrkopieskového materiálu.
To znamená približný obsah vody 10 až 14% hmotnostných.
3. Rozprestrite namiešaný materiál do jeho finálnej výšky.
4. Zhutnite túto vrstvu s použitím ručného zhutňovača alebo ľahkým valcom (napr. 100kg - 150 kg valec na tenisové kurty alebo na chodníky).
Na silne využívaných plochách, parkoviskách, prístupových cestách, atď', použite zhutňovací valec 400kg - 500 kg.
5. Opravené plochy možno otvoriť pre použitie po 12 až 48 hodín.

Pre viac informácií kontaktujte prosím zastúpenie v Európe:

Stabilizer 2000 GmbH
PO Box 1510
CH-6011 Kriens
Tel. 0041 41 322 11 29
Fax 0041 41 322 11 28
info@stabilizer2000.com
www.stabilizer2000.com